

## تراي - مكس دبليو بي

إضافة للخرسانة عازلة للماء ولتقليل نفاذية.

### وصف المادة

إضافة سائلة بنية اللون خالية من الكلوريدات تعمل كملدن عالي الكفاءة وكمعامل لتقليل نفاذية الماء.

توافق مع المواصفة القياسية ASTM C 494 Type A المنتج معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

### الاستعمالات

يضاف للخرسانات الخاصة بالمنشآت الحاجزة للماء مثل:-

• الخزانات والسدود وحمامات السباحة.

• الأنفاق ومنتشرات الصرف الصحي.

### المميزات

• يقلل من نفاذية الخرسانة للماء.

• زيادة قابلية التشتت دون زيادة محتوى الماء.

• زيادة تجانس الخرسانة وتقليل الفصل الحبيبي.

• الحصول على سطح أفضل للخرسانة.

• يزيد من فاعلية ماء الخلط في الخرسانة.

• زيادة قدرة و عمر الخرسانة.

• خالية من الكلوريدات ومناسبة للاستخدام في الخرسانة المسلحة.

### التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :-

٠,٥٠ : ١٠٠ كجم / ١٠٠ كجم أسمنت.

للحصول على خرسانة ذات مواصفات معينة يتم عمل عينات تجريبية لتحديد الجرعة المناسبة.

يتم إضافة تراي - مكس دبليو بي مباشرة إلى مياه الخلط قبل إضافتها إلى الركام.

يستخدم تراي - مكس دبليو بي للاحتفاظ بقابلية التشغيل وتحسين تجانس الخرسانة.

يتم عمل عينات تجريبية للحصول على خلطة خرسانية تعطي أفضل النتائج.

### البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

سائلبني اللون	المظهر
صفر	محتوى الكلوريدات
١,١٤ ± ٠,٠١ كجم / لتر	الكتافة النوعية
١ - ٢٠٠ - ٢٠٥ كجم	التعبئة
عام من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس	التخزين

### تعليمات الأمان

• تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

• لا خطورة في تقليل المادة.

• غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندنة.

• عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية