

## تراي - كو - راندوم

مصلد لأسطح الأرضيات الخرسانية يحتوي على ركام عالي الصلادة.

### وصف المادة

بودرة ترش على سطح الخرسانة حديثة الصب لتكسبها مقاومة عالية للبرى والإحتكاك وتحمل الخدمة الشاقة تتصلب بتجانس تام مع الخرسانة لتعطي سطحا عالي الصلادة غير مسامي ذو مقاومة فائقة للبرى والإحتكاك. المنتج حاصل على شهادة إختبار من المركز القومي للبحوث.

### الاستعمالات

- الأرضيات الخرسانية بوجه عام والأرضيات ذات الخدمة الشاقة.
- أرضيات المناطق الصناعية ومحطات الوقود.
- أرضيات المخازن التي تتطلب مقاومة عالية للبرى والإحتكاك.
- أرضيات أرصفة الشدن والتلسكيل.

### المميزات

- جاهز للإستخدام لا يتطلب أي إضافات.
- يعطي سطحا ذو مقاومة عالية للبرى والتآكل والصدمات.
- يتصلب بتجانس وإرتباط تام مع الخرسانة.
- يقلل من الغبار المتكون على السطح.
- متاح باللون الرمادي ويمكن توفيره بعدة ألوان حسب الطلب.

### التطبيق والإستخدام

يتم تطبيق تراي - كو - راندوم بمعدل : - ٣ كجم / م<sup>٢</sup> للأرضيات ذات الإستخدام الخفيف.

٥ كجم / م<sup>2</sup> للأرضيات ذات الإستخدام الشاق.

يتم رش المادة على سطح الخرسانة حديثة الصب عندما تكون خرسانة الأرضية جاهزة (عندما يغرس الإبهام ليترك علامة عمقها ٣ - ٥ مم) حيث يتم توزيع المنتج بالتساوي باليد أو إستعمال آلة مناسبة. الدنك

يستعمل بروفة ميكانيكية مثل الهليكو碧تر ذات لفات بطيئة ليتم ضبط مستوى السطح تماما.

### النحو / التعميم

عندما تسمح لدونة الخرسانة أو عند حدوث الشك الإبتدائي للخرسانة تتم التسوية النهائية بإستعمال الهليكوبيتر على سرعة عالية.

### المعالجة

يتم معالجة سطح الخرسانة بإستخدام تراي - كيور بعد الإنتهاء مباشرة من التسوية النهائية بالهليكوبيتر.

### البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	رمادي بلون الخرسانة (أحمر وأخضر عند الطلب)
التعبئة	شكائر زنة ٢٥ كجم
الصلاحيّة	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس

### تعليمات الأمان

• تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

• لا خطورة في نفاذ المادة.

• غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندنة.

• عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية