

الخرسانة المطبوعة



تراي - كلر هاردنر

ماده ذات أساس أسمنتي لعمل الخرسانة المطبوعة.

وصف المادة

بودره أسمنتية ملونه مع إضافات خاصة لعمل الخرسانة المطبوعة.

الإستعمالات

أعمال الخرسانة المطبوعة في :-

- الحدائق والفيلات وحول حمامات السباحه.
- الأرصفه وأرضيات المداخل، الساحات، الممرات و طرق المشي.
- أرضيات القرى السياحية والأندية.

المميزات

- ألوان ثابته لا تبهت ولا تتأثر بمرور الوقت.
- يعطي الخرسانة الشكل الجذاب وصلادة للسطح.
- مقاومه ممتازه للبردي.
- متاح بـ عدد كبير من الألوان الجذابه.

التطبيق والإستخدام

- يتم صب الخرسانة الخضراء وتسويتها بأداة يدوية أو ميكانيكية.
- يتم رش ماده تراي - كلر هاردنر بإنتظام بمعدل ٤ - ٦ كجم / م².
- يتم التعيم بالبروده أو أي أداء ميكانيكية .
- يتم رش ماده تراي - ريليز فوق سطح الكلر هاردنر ثم يتم الطباعة بإستخدام الإصطكمبات بالأسكل المطلوبه.
- معدل التقطيفية :-
- ٤ - ٦ كجم / م² حسب اللون المطلوب.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

الأساس	أسمنت بورتلاندي و رمل سيليكا نقى مدرج وألوان وإضافات
كثافة البودرة	١,٨ كجم / لتر تقريبا
اللون	متوفـر بعدة ألوان
التعبئة	شكائر زنة ٢٥ كجم
الصلاحيـة	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبـة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العاديـة في مكان جاف

تعليمات الأمان

• تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

• لا خطورة في تقد المادة.

• غير سامة بطبقاً لقواعد الصحة والأمان الصادـنة.

• عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشـية المخاطـية يجب الشطف بالماء الدافـع واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنـجليـزـية المفصـلة أو الـاتـصال بالإـدارـة الفـنيـة