

تراي - ديكوريتف

تكسيه أسمنتية سابقة الخلط بألوان متعددة لواجهات الخارجية والداخلية.

وصف المادة

خلطة جافة ذات أساس أسمنتي لتشطيب سطح حوائط الداخلية والخارجية و المناسبة لتشطيب حوائط البياض والأسقف والحوائط الخرسانية المنسنة.

المنتج حاصل على شهادة اختبار من المركز القومي للبحوث.
تم إختبار المنتج طبقاً للمواصفات القياسية : - ASTM(D4541)

الاستعمالات

- واجهات العمارت والفيلات.
- الواجهات الداخلية للمباني.
- واجهات النوادي والمستشفيات.
- واجهات المبني الخارجية عموماً.

المميزات

- سهلة التشغيل والإستخدام بعد إضافتها للماء لإعطاء خليط متجانس.
- يمكن إستخدامها يدوياً أو بالرش، والتشطيب حسب الإختيار.
- تعطى شكل جمالي بألوانها الزاهية ولها مقاومة لعوامل الجو المختلفة.

التطبيق والإستخدام

- تنظيف السطح من أي أتربة أو زيوت أو شحوم.
- ترش الأسطح بالماء قبل التشغيل ثم تخلط الشيكارة مع ٥ - ٦ لتر ماء نظيف وتخلط جيداً لمدة ٥ دقائق ويفضل الخلط الآلي مع التقليب المستمر وتترك لمدة ٣ دقائق بعد الخلط قبل الإستخدام.
- يراعى عدم إضافة الماء للخلط بعد التجانس ولكن يتم التقليب فقط.
- يتم فرد المادة على السطح بإستخدام البروة بسمك ٣-١ مم.

معدل التقطيعية

- ١,٣ - ١,٧٥ كجم / م^٢ لسمك ١ مم للنوع الناعم.
- ٢ - ٣ كجم / م^٢ للنوع الخشن.
- (معدل التقطيعية قد تختلف تبعاً لحالة السطح).

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

الأساس	أسمنت بورتلاندي و رمل سيليكوني مدرج وألوان وإضافات
اللون	عدد كبير من الألوان حسب الطلب
كتافة البودرة	١,٦ كجم / لتر تقريباً
مدة التشغيل	من ٣٠ - ٤٥ دقيقة بعد الخلط حسب درجة حرارة الجو
التعبئة	شكائر زنة ٢٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في تقد المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان الصادرة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الاتصال بالإدارة الفنية