

تراي - بيتوبروف إس

دهان بيتوميني بأساس مذيب.

وصف المادة
مادة عزل بيتوميني لزجة القوام تتكون من بيتومين BF4 ومذيب تعطي عند الجفاف طبقة دهان عالية الجودة من البيتومين يستعمل للوقاية الدائمة للأسطح المعرضة للتربة شديدة الضرر والإتلاف.

الإستعمالات

- دهان عازل للمياه و الرطوبة والرشح للمنشآت والمباني القديمة والجديدة والأسقف والأساسات.
- يمنع مرور الماء وبخار الماء لحماية الخرسانة والمنشآت المعدنية من الصدأ.
- دهان مواسير الصرف الصحي الخرسانية والمعدنية.
- دهان عازل للمنشآت الخرسانية والحوائط وللحماية من ضغوط المياه الجوفية والرشح.
- دهان عازل للحوائط الساندة والبدرومات والأعمدة.

المميزات

- مركب واحد جاهز للإستخدام على البارد وغير ضار بالصحة.
- سهولة ويسر في الإستخدام وإقتصاد في التشغيل .
- يقاوم أيونات الكلوريدات والكبريتات.
- يستخدم بكفاءة لحماية الأسطح الخرسانية المغمورة بالماء.
- سريع الجفاف وقوة التصاق عالية بمعظم الأسطح المعمارية.
- مقاوم للأحماض والقلويات والكلوريدات ومياه البحر.

التطبيق والإستخدام

- يتم تغليب المادة جيدا قبل الإستخدام حتى تمام التجانس.
- يتم تنظيف الأسطح المراد عزلها من الأتربة وساقط المونة والخرسانة الهشة والمواد العالقة.
- تدهن الأسطح المراد عزلها بطبقة أو طبقتين من المادة بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش.
- يمكن تطبيق المادة بالرش مع التخفيف بالجاز الأبيض بنسبة تصل إلى ١٠% للوصول إلى قوام سهل التشغيل.
- يتم تنظيف الأدوات المستخدمة في التشغيل بالجاز الأبيض بعد الإنتهاء من الأعمال مباشرة.

معدل الإستخدام

- ٢ - ٣ م^٢ / كجم.
- يعتمد معدل الفرد على طبيعة السطح وطريقة الدهان.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	أسود
الكثافة	١,٣٥ ± ٠,١ كجم / لتر
الوقت بين طبقتي الدهان	ساعتان على الأقل
التعبئة	١٠ - ٢٠٠ كجم
الصلاحيّة	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية